



BONA CARL'S 90 Használati utasítás

Felszín előkészítése

A felszín alaposan le kell csiszolni, száraznak és csiszolóportól, olajtól, viasztól vagy egyéb szennyeződéstől mentesnek kell lennie. A Bona Scrad csiszolórendszer, csiszolókorong vagy 120-as, esetleg finomabb csiszolóanyag használandó a padló végső csiszolásához. A legjobb eredményt a Bona Buffer csiszológéppel érhetjük el.

Használat

A felhordást oldószernek ellenálló keménygumi felhordó eszközzel végezzük.

Kenjük fel az olajat finoman és vékonyan. Várjunk körülbelül 20 percet, de ne hagyjuk az olajat megszáradni. Ismételjük meg ezt a műveletet, amíg a felszín telítetté válik, azaz amíg a fa már több olajat nem nyel el. A szükséges kezelések száma a fa típusától függ, de 2-3 kezelés általában elég.

Mintegy 20 perccel az utolsó kezelés után a padlót dörzsöljük át többféle irányban 150-es percenkénti fordulatszámú polírozógéppel és egy zöld csiszoló paddal. Közvetlenül a polírozás után a megmaradt olajtöbbletet el kell távolítani egy, a csiszológép alatti párna köré helyezett nedvszívó ronggyal.

A legjobb végső eredményt akkor érhetjük el, ha hagyjuk a padlót egész éjjel száradni, de legalább 6 óra száradás után átdörzsöljük. Ez idő alatt kerüljük a járkálást a padlón. Kezdetben dörzsöljük át a padlót egy egytárcsás polírozógéppel és egy piros csiszoló paddal. Ezt követően töröljük át a padlót egy száraz nedvszívó ronggyal. Amennyiben a padló foltos öntsünk kevés olajat a rongy alá és dörzsöljük át a padlót. 1 óra múlva polírozzuk át a felületet.

Hogy az olajnak időt adjunk, a padlót hagyjuk száradni 24 óráig, anélkül, hogy rálépnénk.

Tisztítsuk a padlót naponta száraz ronggyal és/vagy porszívóval. Amennyiben szükséges, töröljük fel törölronggyal Bona Carl's Cleaner-t adva felmosó vízhez. Megjegyzés: Mindig a lehető legszárazabb módszert alkalmazzuk a tisztítás folyamán.

A padlót folyamatosan karban kell tartani a Bona Carl's 25 olajával.

Figyelmeztetés: A Bona Carl's 90 szárazolajat tartalmaz. Az öngyulladás veszélye fennáll. A használt ruhákat, rongyokat vízbe vagy zárt fémtartályokba helyezzzük.