



BONA MEGA Használati utasítás

Felszín előkészítése

A felszín alaposan le kell csiszolni, száraznak és csiszolóportól, olajtól, viasztól vagy egyéb szennyeződéstől mentesnek kell lennie. A Bona Scrad csiszolórendszer, csiszolókorong, csiszolórács vagy 120-as, esetleg finomabb csiszolópapír használandó a padló végső csiszolásához. A legjobb eredményt csiszológéppel érhetjük el.

A gyárilag előlakkozott, vagy előzőleg felületkezelt padlók

Az újra lakkozás általános feltételei a következők:

1. A lakkozni kívánt felszínnek teljesen tisztának kell lennie. Előzőleg viasszal, lakkal, vagy hasonló termékkel kezelt padlót nem lehet újralakkozni.
2. A meglévő felületkezelő anyagot a Megával le lehessen kenni.

A Bona nem tudja garantálni a jó tapadást, ha egyéb márkájú felületkezelő anyagra visszük fel a Megát.

2% Bona Crosslinker hozzáadásával a Mega rendszerint jó tapadási képességekkel bír az előlakkozott padlók esetén is, de **a rétegek közötti tapadást mindig le kell ellenőrizni** az újralakkozás előtt: Készítsünk elő egy kisebb területet és vigyünk fel rá egy réteg Megát. 3 nap múlva kaparjuk meg a felszín finoman egy pénzérmével. Ha a lakk keményen tapad a felszínhez, a tapadás kielégítő.

Gyárilag előlakkozott padlók előkészítése: A felhordás előtt a padlót a Bona Prep rendszerrel kezeljük a Prep használati utasítása szerint.

Előzőleg felületkezelt padlók előkészítése: A felhordás előtt a padlót a Bona Prep rendszerrel kezeljük a Prep használati utasítása szerint csiszolókorongot, csiszolórácsot, vagy 150-es szemcséjű csiszolópapírt használva. Vigyünk fel 1-2 réteg Megát 2% Bona Crosslinker hozzáadásával.

Használat

Bizonyosodjunk meg, hogy a dobozt rendesen felráztuk az alkalmazás előtt (vagy mielőtt kisebb mennyiség leülepedne). A Bona Crosslinkerrel készült keverék elkészítésének módja megtalálható a Mega címkéjén.

Javasolt, hogy a felhordást Bona hengerrel végezzük. A lakk felkenését egyenletesen, finom mozdulatokkal végezzük elkerülve a lakk felhalmozódását.

Megjegyzés: A szoba és a lakk hőmérséklete nem eshet +13°C alá a használat és a száradás folyamán.

Anyagszükséglet: 8-10 m²/liter (100-120g/m²) rétegenként

Javasolt alapozó lakkok: Prime Classic, Intense vagy Tempo, Gel

Javasolt kezelési ütemterv:

Felületkezeletlen fánál: 1 x Prime + 2-3 x Mega,
3 x Gel + 2-3 x Mega
vagy 3-4 x Mega

Újralakkozásnál: 1-2 x Mega 2% Bona Crosslinkert tartalmazva

Megjegyzés: azoknál a padlóknál, ahol a fugaképződés kockázata fennáll (pl. bútüpadlók, puha deszkapadlók és padlófűtéses kemény fapadlók), javasolt, hogy a Prime Classicot használjuk.

Az első felhordás után egy finom csiszolás javasolt a Scrad rendszerrel. Ha a csiszolás a Mega második rétegén történik, akkor hagyjuk a réteget előbb másnap reggelig száradni.

Száradási idő: 2½-3 óra rétegenként 20°C-on / 60% relatív páratartalom mellett

Az utolsó lakkozást követő 8 óra múlva a padló már kisebb forgalmat elbír. Körülbelül egy hét után a padló már teljesen készen áll. Ekkor megtisztíthatjuk egy nedves ronggyal vagy egy semleges vagy enyhén lúgos tisztítószerrel (pl. Bona Parkettatisztító), és szőnyegek, futószőnyegek helyezhetők immár a padlóra.