

BONA SPORTIVE PRIMER

Használati utasítás



Felszín előkészítése

A felszín alaposan le kell csiszolni, száraznak és csiszolóportól, olajtól, viasztól vagy egyéb szennyeződéstől mentesnek kell lennie. A Bona Scrad csiszolórendszer, csiszolókorong vagy 120-as, esetleg finomabb csiszolóanyag használandó a padló végső csiszolásához. A legjobb eredményt csiszológéppel érhetjük el.

Használat

Bizonyosodjunk meg, hogy a dobozt rendesen felráztuk az alkalmazás előtt (vagy mielőtt kisebb mennyiség leülepedne). Javasolt, hogy a felhordást Bona hengerrel vagy Bona applikátorral végezzük. A lakk felkenését egyenletesen, finom mozdulatokkal végezzük elkerülve a lakk felhalmozódását.

Megjegyzés: A szoba és a lakk hőmérséklete nem eshet +13°C alá a használat és a száradás folyamán. Lényeges továbbá, hogy az alapozó felhordása alatt és az azt követő egy hétig folyamatosan szellőztessünk.

Anyagszükséglet: 8-10 m²/liter (100-120g/m²) rétegenként

Száradási idő: 2-2½ óra rétegenként 20°C-on / 60% relatív páratartalom mellett

Az Bona Sportive Primer használata után egy finom csiszolás javasolt a Bona Scrad rendszerrel vagy legfeljebb 120-as fokozatú Bona csiszolókoronggal. A csiszolást amúgy az első fedőréteg felhordása után is végezhetjük.