



BONA TRAFFIC

Használati utasítás

Felszín előkészítése

A felszín alaposan le kell csiszolni, száraznak és csiszolóportól, olajtól, viasztól vagy egyéb szennyeződéstől mentesnek kell lennie. A Bona Scrad csiszolórendszer, csiszolókorong, csiszolórács vagy 120-as, esetleg finomabb csiszolópapír használandó a padló végső csiszolásához. A legjobb eredményt csiszológéppel érhetjük el.

A gyárilag előlakkozott, vagy előzőleg felületkezelt padlók

Az újralakkozás általános feltételei a következők:

1. A lakkozni kívánt felszínnek teljesen tisztának kell lennie. Előzőleg viasszal, lakkal, vagy hasonló termékkel kezelt padlót nem lehet újralakkozni.
2. A meglévő felületkezelő anyagot a Traffic-kal le lehessen kenni.

A Bona nem tudja garantálni a jó tapadást, ha egyéb márkájú felületkezelő anyagra visszük fel a Traffic-ot.

A Traffic rendszerint nagyon jó tapadási képességekkel bír az előlakkozott padlók esetén is, de **a rétegek közötti tapadást mindig le kell ellenőrizni** az újralakkozás előtt: Készítsünk elő egy kisebb területet és vigyünk fel rá egy réteg Traffic-ot. 3 nap múlva kaparjuk meg a felszín finoman egy pénzérmével. Ha a lakk keményen tapad a felszínhez, a tapadás kielégítő.

Gyárilag előlakkozott padlók előkészítése: A felhordás előtt a padlót a Bona Prep rendszerrel kezeljük a Prep használati utasítása szerint.

Előzőleg felületkezelt padlók előkészítése: A felhordás előtt a padlót a Bona Prep rendszerrel kezeljük a Prep használati utasítása szerint csiszolókorongot, csiszolórácsot, vagy 150-es szemcséjű csiszolópapírt használva. Vigyünk fel 1-2 réteg Traffic-ot.

Használat

Bizonyosodjunk meg, hogy a dobozt rendesen felráztuk az alkalmazás előtt (vagy mielőtt kisebb mennyiség leülepedne). Adjunk 10% Traffic Edzőt a lakkhoz. Rázzuk fel jól a keveréket legalább egy percig. A keveréket 5 órán belül használjuk el, közben 20°C-on tartjuk. A magas hőmérséklet lerövidítheti a használatra rendelkezésre álló időt.

Javasolt, hogy a felhordást Bona hengerrel végezzük. A lakk felkenését egyenletesen, finom mozdulatokkal végezzük elkerülve a lakk felhalmozódását.

Megjegyzés: A szoba és a lakk hőmérséklete nem eshet +13°C alá a használat és a száradás folyamán.

Anyagszükséglet: 8-10 m²/liter (100-120g/m²) rétegenként

Javasolt alapozó lakkok: Prime Classic, Intense vagy Tempo, Gel

Javasolt kezelési ütemterv:

Felületkezeletlen fánál: 1 x Prime + 2-3 x Traffic,
3 x Gel + 2-3 x Traffic
vagy 3-4 x Traffic

Újralakkozásnál: 1-2 x Traffic

Megjegyzés: azoknál a padlóknál, ahol a fugaképződés kockázata fennáll (pl. bútűpadlók, puha deszkapadlók és padlófűtéses kemény fapadlók), javasolt, hogy a Prime Classic-ot használjuk.

Az első felhordás után egy finom csiszolás javasolt a Scrad rendszerrel. A Traffic-hoz ajánljuk a csiszolókorongot, 120-as csiszolórácsot vagy finomabb szemcséjű csiszolópapírt.

Száradási idő: 3-4 óra rétegenként 20°C-on / 60% relatív páratartalom mellett

Az utolsó lakkozást követő 8 óra múlva a padló már kisebb forgalmat elbír. Körülbelül egy hét után a padló már teljesen készen áll. Ekkor megtisztíthatjuk egy nedves ronggyal vagy egy semleges vagy enyhén lúgos tisztítószerrel (pl. Bona Parkettatisztító), és szőnyegek, futószőnyegek helyezhetők immár a padlóra.