



TECHNOWATO

Kereskedőház Építőipari Kft

KESTON NIVELLA önterülő, aljzatkiegyenlítő habarcs

Tulajdonságok

A NIVELLA szárazhabarcs cementet, osztályozott homokot, tulajdonságjavító műanyagot, kötőanyagot és adalékanyagokat tartalmazó optimalizált kezeintmentes porkeverék.

Alkalmazási terület

Betonaljzatok kiegyenlítésére szolgál, szőnyegpadló, PVC padló, parketta és kerámiaburkolatok alá 2-15 mm vastagságban. Nem alkalmazható tartósan nedvességnek kitett, vízzel telített födémeknél, aljzatoknál.

Feldolgozás

A megtisztított betonfelületet vizes diszperziós alapozóval célszerű előkezelni. Mindig a porkeveréket adjuk az előírt mennyiségű vízhez gépi keverés közben, majd kb. 2-3 perc pihentetés után újra keverjük fel. A bekevert habarcsot 15 percen belül feltétlenül használjuk fel. A megkevert habarcsot a saroktól kifelé haladva S alakban folyamatosan, egyenletesen öntsük fel, majd rozsdamentes glettvassal terítsük szét. A 2-5 mm vastagságban készült aljzatkiegyenlítés 24 óra múlva járható, önálló járófelületként nem használható.

igénybevétel ragasztásra: PVC alá 6 nap múlva, csempe alá 3 nap múlva, fugázás 2 nappal később.

A termék K A Z E I N M E N T E S.

Műszaki jellemzők

Anyagigény: 1,6 kg/mm/m²

Porkeverék:

- színe: szürke
- halmazsűrűség: 1170 g/l, laza
- szemcseméret: < 1,0 mm

Bekevert habarcs:

- Keverővíz igénye: 2,2 - 2,4 dl/kg
- Bedolgozási idő, 20 °C-on: 15 percen belül
- Terület (230 g habarcs): min. 20 cm

Megkötött habarcs:

- Tapadószilárdság, 28 nap: min. 0,6 MPa
- Hajlítószilárdság, 28 nap: min. 5,0 MPa
- Nyomószilárdság, 28 nap: min. 15,0 MPa
- Lineáris méretváltozás: max. 0,1 %
- Shore D keménység, 28 nap: min. 80 SD

Tárolás:

Száraz és fagymentes raktárban, lehetőleg raklapon tárolandó. Eredeti csomagolásban, a tárolási előírások betartása mellett a gyártástól számított 1 év.

Szállítás:

25 kg-os három rétegű papírsák

Rendelési jel:

KESTON NIVELLA

Munkavédelem:

A habarcsokra vonatkozó óvőrendszabályokat tartjuk be. Tűzvesélyességi osztály "D", mérsékelten tűzvesélyes.

Szavatossági idő, Tárolás:

Száraz és fagymentes raktárban, lehetőleg raklapon tárolandó. Eredeti csomagolásban, a tárolási előírások betartása mellett a gyártástól számított 1 év.

Techno-Wato Kereskedőház Építőipari Kft.

1113. Budapest, Róf u. 9-13., Telefon: 209-2490, Fax: 209-2489

Raktár: **Tököl – Airport Ipari Park**, Tel.: 06/24-489-204, 06-30-201-1305

E-mail: posta@technowato.hu, weboldal: www.technowato.hu

