

quick-mix MRP

ásványi kültéri nemesvakolat

Alkalmazási terület

Kültérben mindenhol, régi és új falazatok alapvakolására, kivéve ahol tartósan vizes behatás érheti.

Szemnagyság: 0 - 2 mm

Feldolgozás

Az anyagot csak vízzel kell keverni a következő arányban:

1 zsák (35 kg) anyaghoz 10-12 liter vizet kell adni.

5 °C alatt az anyagot nem szabad felhasználni és óvni kell a gyors kiszáradástól. Az anyagot megszilárdult mészcement vagy cement kötésű alapfelületre lehet felhordani.

Az alapfelület portól, laza részekről, olajtól, zsírtól és más tapadásrontó anyagoktól mentes kell legyen. Az alapfelületet elő kell nedvesíteni.

A frissen megkevert anyagot lehet kézi szerszámmal (glettvassal) vagy vakológéppel felhordani.

Még friss állapotban bármilyen felület kialakítható: simított, dörzsölt, kapart, szerszámmal mintázott.

Kiadósság

1 zsák (35 kg) anyag kb. 11-12 m² felületre elegendő (cca. 3 kg/m²)

Tárolás

Száraz és fagymentes raktárban, fa raklapon kb. 6 hónapig.

Szállítás

35 kg-os háromrétegű papírzsákban

Rendelési jel

MRP (színskála alapján)

Minőségellenőrző intézmények:

Németország: BÜV Nord, BÜV NW

Egészség és környezetvédelem

A termék munkabiztonsági, környezetvédelmi és hulladékkezelési előírásait a Biztonsági Adatlap tartalmazza. Eszerint a szárazhabarcs nem veszélyes termék, nem jelzéköteles.

Mésztartalma miatt azonban vízzel keverve erősen lúgos kémhatású, ezért feldolgozáskor védőruházat, védőkesztyű és védőszemüveg használata ajánlott. A bőrre jutott anyagot bő vízzel azonnal le kell mosni; a szembe került anyagot sok vízzel kiöblíteni és orvoshoz fordulni.

Az anyag maradékát nem szabad csatornába, élő vízbe vagy talajba juttatni, hanem vízzel keverés és kikeményedés után építési törmelékként lehet elhelyezni.

MEGJEGYZÉS

Ajánlásaink, melyeket vásárlóink, illetve felhasználóink támogatására adunk tapasztalatainkon a tudomány és a gyakorlat legújabb eredményein alapulnak. Mégsem tekinthetők szerződéses jogalapnak, kööttségnek. Minden esetben ajánlatos a felhasználandó anyagmennyiséget és a felhordás módját a helyi viszonyokhoz illően megválasztani, esetleg próbafelületet készíteni.

Techno-Wato Innovációs és Kereskedelmi Kft.

1113 Budapest, Róf u. 9-13., Telefon: 209-2490, Fax: 209-2489

Raktár: Tököl – Dunai Repülőgépgyár Ipari Park, tel.: 06-30-201-1305,24/489-204

E-mail: posta@technowato.hu Weboldal: www.technowato.hu
