



TECHNOWATO

Kereskedőház Építőipari Kft

KESTON TERMO ragasztó szárazhabarcs

Általános jellemzők

KESTON TERMO szárazhabarcs cementet, osztályozott homokot, speciális adalékanyagokat tartalmazó optimalizált porkeverék. Vízrel összekeverve kiváló képességű és könnyen bedolgozható ragasztót kapunk.

Alkalmazási terület

A **polisztirol és ásványgyapot táblák felragasztására**, az üvegszövet háló beágyazására, felület simítására, glettelésére szolgál. A hőszigetelő rendszer régi és új lakóházak, köz- és ipari épületek külső falainak utólagos hőszigetelésére alkalmas. A rendszer alkalmazható a legtöbb falszerkezetre: beton, téglá, min. Hvh 10 vakolat, könnyűszerkezetes cement vagy faforgácskötésű lapokból szerelt falra.

Műszaki adatok

- Tapadószilárdság: min. 1,3 N/mm²
- Max. szemcse nagyság: 0,5 mm
- Nyitott idő: min. 20 perc

Felhasználási útmutató:

- **Polisztirol hablemezek felragasztása esetén:**
A zsák tartalmát kb. 6-8 liter tiszta vízhez adagolva csomómentesre keverjük, majd kb. 5 percig állni hagyjuk. Felhasználás előtt még egyszer átkeverjük. A ragasztási alapnak szilárdnak, festék és szerves anyag-, por- és zsírmentesnek kell lenni. A ragasztót a hőszigetelő táblák szélén folyamatosan, a felületén pedig 5-6 helyen pontonként kell felrakni. A bekevert ragasztót 2 órán belül fel kell használni.
- **Üvegszövet beágyazása, simítása:**
A felragasztott táblákra az előző módon bekevert ragasztót glettvassal felhordjuk, a friss ragasztórétegbe a simító élével gyűrődésmentesen besimítjuk az üveghálót. A beágyazott üveghálót még azonnal és folyamatosan friss habarccsal átsimítjuk.

Feldolgozási hőmérséklet: + 5 és + 25 °C között.

A gyártó a habarcs alkalmazásakor alapvető szakmai ismereteket feltételez.

Anyagszükséglet: 1,7-1,9 kg/ m²/1 mm², - 5-6 kg/m² a teljes művelet elvégzése esetén.

Kiszerezés: 25 kg-os papírszakban.

Tárolás: száraz, fagymentes helyen, raklapon 6 hónapig

Minőségellenőrző Intézmények

ÉMI engedély száma: A-129/97

Egészség és környezetvédelem

A termék munkabiztonsági, környezetvédelmi és hulladékkezelési előírásait a Biztonsági Adatlap tartalmazza. Eszerint a szárazhabarcs nem veszélyes termék, nem jelzősköteles.

Mérszartalma miatt azonban vízzel keverve erősen lúgos kémhatású, ezért feldolgozáskor védőruházat, védőkesztyű és védőszemüveg használata ajánlott. A bőrre jutott anyagot bő vízzel azonnal le kell mosni; a szembe került anyagot sok vízzel kiöblíteni és orvoshoz fordulni.

Az anyag maradékát nem szabad csatornába, élő vízbe vagy talajba juttatni, hanem vízzel keverés és kikeményedés után építési törmelékként lehet elhelyezni.

MEGJEGYZÉS

Ajánlásaink, melyeket vásárlóink, illetve felhasználóink támogatására adunk tapasztalatainkon és a tudomány és gyakorlat legújabb eredményein alapulnak, mégsem tekinthetők szerződéses jogalpnak, kööttségnek. Minden esetben ajánlatos a felhasználandó anyagmennyiséget és a felhordás módját a helyi viszonyokhoz illően megválasztani, esetleg próbafelületet készíteni.

Techno-Wato Kereskedőház Építőipari Kft.

1113. Budapest, Róf u. 9-13., Telefon: 209-2490, Fax: 209-2489

Raktár: **Tököl – Airport Ipari Park**, Tel.: 06/24-489-204, 06-30-201-1305

E-mail: posta@technowato.hu, weboldal: www.technowato.hu



**MAGYAR
TERMÉK**
MADE IN
HUNGARY